

SPIESS HAFT-X

Ein Produkt aus dem Hause TL-TECH GmbH



Einsatzbereich

Haftmörtel für den Kachel- und Specksteinofenbau mit gesteuertem Abbindeverhalten. Das heisst, der Abbindeprozess beginnt erst nach Ablauf der Topfzeit!

SPIESS HAFT-X ist geeignet für das Setzen von Ofenkacheln, Schamottestein und Keramikmaterialien, speziell für anforderungsreiche Formstücke sowie Vorfertigungen.

Spieß HAFT-X kann in empfohlenen Schichtstärken von ca. 3 bis ca. 70 mm eingesetzt werden.

Der Mörtel ist modellierfähig. Formstücke bis 200x200x300 mm können erstellt werden (Schwindspannung bei hoher Anwendungstemperatur berücksichtigen).

Der Einsatzbereich erstreckt sich bis zu einer Temperatur von ca. 1000 °C.

Gebrauchsanweisung

Der Mörtel kann direkt aus dem Sack verarbeitet werden, vor der Wasserzugabe ist kein zusätzliches Durchmischen des Trockenmörtels erforderlich!

Wasseranteil 26-28%, das entspricht 6.5 - 7 Liter per Sack.

Menge nach der Topfzeit, Temperatur und Verarbeitungsmöglichkeit dosieren.

SPIESS HAFT-X mittels Rührwerk oder auch mittels Handrührer anmachen. Nur sauberes Leitungswasser verwenden.

Der Untergrund muss sauber und staubfrei sein, aber nicht vorgehängt werden. Auf die zu verarbeitenden Flächen ist vorgängig eine Kontaktschicht aufzubringen.

SPIESS HAFT-X sofort nach dem Mischen verarbeiten.

Bereits angesteifter Mörtel ist nicht mehr zu verwenden.

Lagerung: Trocken ca. 12 Monate.

Tabelle Verarbeitungstemperatur/Topfzeit:

Temperaturbereich	Topfzeit Minuten	belastbar nach Stunden
10 - 15° C	ca. 60	3 - 5
15 - 20° C	30 - 40	2 - 3
20 - 25° C	20 - 30	2
25 - 30° C	10 - 20	1 - 2

Anmerkungen:

- Enthält Zement: Aetzend, Haut und Augenkontakt vermeiden.
- SUVA - Merkblatt beachten
- Giftklassenfrei, BAG-T Nr. 617300
- Kein Publikumsprodukt

Weitere Hinweise, siehe Produktemerkblatt Nr. 11

Sackinhalt trocken 25 kg



SPIESS AB-X

Ein Produkt aus dem Hause TL-TECH GmbH



Einsatzbereich

SPIESS AB-X ist ein Ausbaumörtel auf Ton - Schamottebasis für den Innenausbau im Feuerungsbereich. Das Aushärten erfolgt nur unter hoher Temperatureinwirkung.

Einschlägige Normen wie SIA resp. Merkblätter und Regeln für spezielle Einsatzgebiete insbesondere des Ofen- und Feuerungsbaues sind zu beachten.

Der Einsatzbereich erstreckt sich bis zu einer Temperatur von ca. 1300 °C.

Gebrauchsanweisung

Verarbeitung: Der Mörtel kann direkt aus dem Sack verarbeitet werden. Bei Untergrund- und Materialtemperaturen von über 5° C verarbeiten.

Wasseranteil 26-27%, das entspricht 5.5 - 6 Liter per Sack.

SPIESS AB-X mittels Rührwerk oder auch mittels Handrührer anmachen. Nur sauberes Leitungswasser verwenden. Gut durchmischen. Nach einigen Minuten nochmals durchmischen.

Der Untergrund muss sauber und staubfrei sein, aber nicht vorgenässt werden. Auf die zu verarbeitenden Flächen ist vorgängig (beidseitig) eine Kontaktschicht aufzubringen.

Angemachter Mörtel kann beliebig wieder durchmischt und verwendet werden.

Lagerung: Trocken unbeschränkt!

Anmerkungen:

- Giftklassenfrei, BAG-T Nr. 617300
- Kein Publikumsprodukt

Weitere Hinweise siehe Produktemerkblatt Nr. 12

Sackinhalt trocken 20 kg

